EURO-LOCK®

PRODUKTBESCHREIBUNG

PUR-Kraftkleber
LOS 3034

LOS 3034 ist ein 2-Komponenten-Hochleistungskleber für die konstruktive Verklebung von Kunststoffen und Metallen: Widerstandsfähig, schnellhärtend, dauerhaft. Eine zähflüssige Masse zum Reparieren, Füllen, Dichten und Kleben.

Anwendungsbereiche
Apparate-, Behälter- und Formenbau. An PKW, LKW, Wohnwagen, Wohnmobilen, Baumaschinen, Bussen und Booten: Kunststoffradmulden, Spoiler, Radläufe, Reparaturbleche, Stoßstangenwinkel, Verkleidungen, Stoßfänger, Zierleisten, Heck- und Frontbeleuchtung, Armaturenbrett, Innentürverlängerung, Haltegriffe, Telefon- und Lautsprecheranbringung, Oberflächenbehandlung bei Kratzern und Beulen. Ausbesserung von Rissen und Brüchen sowie großflächigen Verklebungen.

Vorteile:
- Einfache, saubere Handhabung, nicht tropfend
- Superschnelle Aushärtung durch chemische Reaktion ohne zusätzliche Wärmequellen
- Hochfeste Verbindung, dauerelastisch, schwundfrei, witterungs- u. alterungsbeständig
- Nach ca. 20 Min. Nachbearbeitung durch Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden
- Überlackierbar nach ca. 40 Min.
- Optimale Durchhärtezeit 4 Std.
- Lösemittelfrei. Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel Säuren und Laugen

Technische Daten

	Klebstoff	**Härter**	**Gemischt**
Aussehen:	beige	bernsteinfarben	schwarz
Viskosität (mPas):	2,500	3000	50.000
Dichte:	0,98 g/cm³	1,17 g/cm³	1,08 g/cm³
Mischungsverhältnis:	1	1	

Verarbeitungstemperatur:	+10°C - +30°C
Bearbeitungszeit:	60 Sek.
Aushärtezeit:	5 Min.
Funktionsfestigkeit:	4 Std.
Endfestigkeit:	24 Std.
Härte (Shore):	80 D
Bruchdehnung:	15 %
Betriebstemperatur:	-36°C - +100°C
Verarbeitungstemperatur:	-40°C bis +120°C
Haltbarkeit:	12 Monate

PRODUKTBESCHREIBUNG

PUR-Kraftkleber
LOS 3034

Anwendung:
Oberflächen müssen frei von Rückständen aller Art, z. B. Öl, Fett, Schmutz, etc. sein. Bei der Arbeit mit Metall sollte die Oberfläche angeraut werden. Für ein optimales Ergebnis ist eine genaue homogene Mischung von Harz und Härter erforderlich. Mischung auf die zu verklebende Fläche auftragen und schnell andrücken, da das Produkt eine Verarbeitungszeit von 2 Minuten hat. Kühl und trocken lagern.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH* Nordweststr. 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Telefax 02593/95887-29