EURO-LOCK®

# Schraubensicherung
## A27.65

| | |
|---|---|
| Produkt | Anaerober Metallkleber |
| Chemische Basis | Di-Methacrylatester |
| Farbe | grün |
| Viskosität | 3000-4000 mPas |
| Dichte (25°C) | 1,1 g/ml |
| Flammpunkt | >100°C |
| Aushärtesystem | Anaerob |
| Handfestigkeit | 2-8 Minuten |
| Funktionsfestigkeit | 1-2 Stunden |
| Endfestigkeit | 6 Stunden |
| Druckscherfestigkeit | 35 N/mm² |
| Losbrechmoment (DIN EN 15865) | >20 |
| Weiterdrehmoment (DIN EN 15865) | >M-LB |
| Temperaturbereich | -55°C bis +175°C |
| Gewindeverbindungen | M36 |
| Klebespalt Maximal | 0,1 – 0,3 mm |
| Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde (+8 bis +21°C) | 1 Jahr |

**EURO-LOCK A 27.65** ist ein Universalprodukt zum Sichern und Dichten. Hochfest. Schwer demontierbar. Beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

**EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29**