

PRODUKTBESCHREIBUNG**Weißes Sicherheits-Sprühfett
LOS 36**

LOS 36 ist ein Sicherheitsschmierfett für normal beanspruchte Schmierstellen auf der Basis von Lithium-Hydroxystearat, Mineralöl und weiße Festschmierstoffe. Eine hohe Wirksamkeit wird durch die optimale Kombination der Bestandteile erreicht. Selbst die Anforderungen der DIN 51825 an ein Schmierfett KF 2 K werden weit übertroffen.

Anwendungsgebiete

Das Sprühfett besitzt aufgrund vielseitiger Einsatzmöglichkeiten einen sehr großen Anwendungsbereich wie z.B. Fettschmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklagern. Schmieren von Schublen, Bolzen und Führungen. Schmieren von Keilwellen, Steckachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen aller Art. Als Hilfsmittel bei der Teilemontage in Industrie und Handwerk um eine spätere Demontage zu erleichtern

Eigenschaften

- Hohe Haftwirkung und dadurch gute Langzeitwirkung
- Mit korrosionsschützenden Additiven
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Schützt vor Oxydation und Korrosion
- Wirkstoff entspricht den Anforderungen der VW-Norm TL 778/A
- Auch für Zahnräder geeignet
- Verhindert Festfressen, Festbrennen, Festrosten, Kaltverschweißen und Stick-Slip Effekt
- Mit PTFE-Bestandteilen

VerarbeitungshinweiseUntergrundvorbehandlung:

Der Untergrund sollte trocken, staubfrei sein, alte Fettreste sollten entfernt werden. Anwendung: Dose kräftig schütteln (mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an). Aus ca. 20 – 30 cm Entfernung aufsprühen.

Technische Daten:

Ergiebigkeit: 400ml – Spraydose ca. 3 qm (Der Verbrauch ist abhängig von Art und Oberfläche der zu fettenden Teile sowie den Verarbeitungsbedingungen)

Temperaturbereich: -50°C bis +150°C (kurzfristig bis 170°C)

Basis: Lithium-Hydroxystearat. Mineralöl und weiße Festschmierstoffe

Treibmittel: Propan/Butan Gemisch

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis +30°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

